

TANTALUM

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью
«ТАНТАЛ»

Аттестат аккредитации РОСС
RU.31578.04ОЛНО.ИЛ13

Срок действия с 04.11.2019 г. по 03.11.2022 г.
Адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино,
промзона Тураево, стр. 5Б



Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Богданов В.С.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 003/В-24/07/20 от 24.07.2020 года

1. Наименование и адрес заявителя	Индивидуальный предприниматель Туренко Иван Сергеевич Адрес: 155908, РОССИЯ, Ивановская обл., г. Шуя, пос. Победа д 46 кв 1
2. Характеристика объекта испытаний	Мраморный, декоративный, цветной щебень фракция 5-20.
3. Наименование и адрес изготовителя	Индивидуальный предприниматель Туренко Иван Сергеевич Адрес: 127282, РОССИЯ, г. Москва ул. Полярная 31 Б
4. Отбор образцов	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ 31814-2012, акт отбора образцов № 003/В-24/07/20
5. Идентификационный номер образца	№ 003/В-24/07/20
6. Методы испытаний	ТУ 08.12.12-001-0149305621-2020 "ЩЕБЕНЬ МРАМОРНЫЙ, ДЕКОРАТИВНЫЙ"
7. Цель испытания	Целью испытаний является установление соответствия мраморной, декоративной, цветной щебень фракция 5-20 мм., требованиям ТУ 08.12.12-001-0149305621-2020 "ЩЕБЕНЬ МРАМОРНЫЙ, ДЕКОРАТИВНЫЙ"
8. Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха от - 30 °С до + 30 °С Относительная влажность воздуха 66...68% Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.

9. Результат испытаний

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Фракция, мм	ТУ 08.12.12-001-0149305621-2020	от 5 до 20 мм	12 мм

Протокол испытаний № 003/В-24/07/20 от 24.07.2020 года

Лист 1 из 2

TANTALUM

Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью
«ТАНТАЛ»

Аттестат аккредитации РОСС
RU.31578.04ОЛНО.ИЛ13

Срок действия с 04.11.2019 г. по 03.11.2022 г.
Адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино,
промзона Тураево, стр. 5Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Марка прочности щебня	ТУ 08.12.12-001-0149305621-2020	от М600 до М1400	М1 200
Показатель морозостойкости	ТУ 08.12.12-001-0149305621-2020	F150	F300
Лещадность, %	ТУ 08.12.12-001-0149305621-2020	до 35	25
Содержание камней других фракций, %, не более	ТУ 08.12.12-001-0149305621-2020	15	8
Допускаемое количество пыли, %, не более	ТУ 08.12.12-001-0149305621-2020	2	1

10. Дополнительная информация

10.1. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).

10.2. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

10.3. Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.

Инженер-испытатель



(подпись)

Игошин К.Д.